

Tabla III Propiedades físicas del vidrio					
Codigo	Temp de deformación (°C)	Temp. de recocido (°C)	Temp. Ablandamiento (°C)	Coeficiente de expansión (10-7)	Temp. De trabajo (°C)
7040	450	484	702	47.5	1080
7052	438	475	708	46.0	1115
7060	463	495	690	50.0	
7070	455	490	715	32.0	1110
7280	578	620	870	64.0	
7720	484	518	755	36.0	1110
7730	507	546	805	36.5	
7740	515	555	820	32.0	1220
7780	464	498	763	37.0	
7900	820	910	1500	8.0	
7910	820	910	1500	8.0	
7991	529	565	800	41.0	1175
3321	497	535	780	40.0	
G-1	389	425	626	90.0	970
G-8	475	510	696	92.0	1000
Silica	1070	1140	1650	5.0	