

Tabla V. Temperatura de colapso del vidrio		
Tipo de vidrio	Tubo abierto (°C)	Tubo evacuado (°C)
Vidrio de cal	700	585
Vidrio resistente	450	635
Vidrio Pyrex 7740	820	670
Vidrio Jena	860	720
Vidrio de combustión de bohemia	860	740
Vidrio de combustión de Moncrieff	820	770